

epox w

TRASPARENTE PER PARETI E PAVIMENTI

Epossidica Bicomponente Trasparente

Vernice trasparente, a base di resine epossidiche bicomponenti idrodiluibili, applicabile su vari tipi di supporti. Per le sue caratteristiche è particolarmente indicato, quale prodotto protettivo per pareti e pavimenti assicurandone la lavabilità e l'impermeabilità.

Caratteristiche tecniche

• Viscosità tazza Ford 4 a 20°C	sec. 80
• Peso specifico Kg/ litro	1,035
• Essiccazione: fuori polvere	50 min.
in profondità	24 h
• Resa pratica media a pennello	0,200 Kg/mq
• Aspetto film	semilucido
• Rapporto di catalisi	2,11 : 1 (parte A : parte B)
• Diluizione	acqua ddemineralizzata
• Brillantezza (glossmetro a 60°)	> 60
• Spessore a secco pennello / fratazzo	130 µ

Norme applicative ed impieghi

Si deve applicare con pennello o rullo, senza diluizione alcuna o con diluizione al 30% per funzioni antispolvero, su superfici asciutte prive di polvere ed esenti da tracce di grasso e trattate preventivamente con mano di primer "Prepox w".

Su fondi già precedentemente trattati con bicomponenti epossidici o poliuretanicci effettuare una carteggiatura su tutta la superficie. Per la stesura di più mani attendere il perfetto indurimento della mano precedente ed applicare la mano successiva senza lasciar trascorrere più di 24 h (per intervalli superiori procedere prima ad una carteggiatura di tutta la superficie).

Dopo aver versato la parte A nella parte B miscelare per alcuni minuti con agitatore. a frusta, la perfetta omogeneizzazione evita la formazione di bolle durante la fase di posa in opera e di indurimento. Utilizzare mano d'opera specializzata.

Il prodotto una volta miscelato deve essere applicato velocemente perché in dipendenza della temperatura ambiente ha un tempo di vita che varia dai 30 ai 50 min.

L'applicazione deve essere effettuata in mano unica e con temperature comprese tra + 10 e +30 °C.

Confezioni

- Parte A + Parte B = Kg. 12

Attenersi alle misure di precauzione indicate nella scheda di sicurezza.

idrosolubile



Chemical Paint Srl
Via Venezia, 18 - 00071 Pomezia (RM)
Tel. 06.91250632 - email: info@chemicalpaint.it
www.chemicalpaint.it